

Unipak® Hydra

- Oriģināls

Unipak® Hydra Karstumizturīgs hermētiķis

Īpašs ugunsizturīgs hermētiķis, kas ir karstumizturīgs līdz 1250 °C.

Īpaši piemērots lietošanai ap kamīniem, akmens krāsnīm, grīliem un keramikas grīlu kurtuvēm. Piemērots arī ugunsizturīgu ķieģeļu līmēšanai.

Piemērots plaisu, šuvju un savienojumu remontam un blīvēšanai kamīnos, daudzdegļu krāsnīs, plītiem, skursteņos, kā arī betona kamīnu un grīlu montāžai un blīvēšanai. Piemērots arī automašīnu un motociklu izplūdes sistēmu pagaidu blīvēšanai. Līpjas pie metāla, akmens un betona.

Nav piemērots centrālās apkures sistēmām un gāzes caurulēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Kārtridža apstrādei izmantojiet hermētiķa pistoli.
- Atveriet kārtridžu, nogriežot plastmasas nipelī uz
Ar asu nazi notīriet augšējo pusī pie skrūves vītnes. Uzskrūvējiet uzgali un nofrēzējiet vajadzīgajā platumā.
- Pirms uzklāšanas viegli samitriniet šuvi ar ūdeni. Vienmērīgi ievadiet hermētiķi šuvē un nekavējoties apstrādājiet ar mitru špakteli.
- Ļaujiet nožūt vismaz 24 stundas (aizsedziet no lietusgāzēm)
(lietojot ārpus telpām). Pēc tam viegli uzsildiet, līdz hermētiķis ir sacietējis. Izplūdes sistēmām vispirms uzklājiet hermētiķa slāni, iespiežiet stikla šķiedras auduma gabalu un vēlreiz pārklājiet to ar hermētiķi. Ļaujiet tai nožūt vismaz 24 stundas.
- Nekavējoties noņemiet lieko hermētiķi ar ūdeni.
- Nekavējoties notīriet mitrus traipus un atliekas ar ūdeni.
Sacietējušus atlikumus var noņemt tikai mehāniski.

Uzmanību: Pēc apdedzināšanas hermētiķis var nedaudz kļūt gaišāks (atkarībā no temperatūras).

Hermētiķis var izturēt tikai 1250°C, līdz tas ir pilnībā sacietējis. Pirms uzklāšanas vienmēr pārbaudiet saķeri. Nelietojiet uz pastāvīgi mitrām vietām. Hermētiķa termiskā slodze, kad tas vēl nav pilnībā sacietējis, var izraisīt plīsumu veidošanos un pat hermētiķa sadrupšanu. Pēc kāda laika uz hermētiķa veidosies šķidra plēve, taču tas neietekmē hermētiķa kvalitāti. Lietošana elektroiekārtās var būt bīstama produkta vadītspējas dēļ.

ĪPAŠĪBAS

- Karstumizturīgs līdz 1250 °C
- Lieliska saķere ar akmeni, metālu un betonu
- Lietošanai iekšējās un ārējās
- Pildoša un nesarūkoša • Pastāvīgi izturīga pret laikapstākļiem

SAGATAVOŠANA

Darba apstākļi: Uzklāt tikai temperatūrā no +5 °C līdz +40 °C.

Virsmas prasības: Virsmai jābūt tīrai un bez putekļiem, rūsas un taukiem.

Virsmas sagatavošana: Attaukojiet metāla detaļas ar attaukošanas līdzekli vai acetonu. Uzklājot uz porainām virsmām, nedaudz samitriniet virsmu ar ūdeni.

Instrumenti: Uzklājiet kārtridžu ar kārtridžu pistoli un ar nazi atveriet kārtridžu un uzklājiet hermētiķi.

PIETEIKUMS

Pārklājums: Saturs ir piemērots aptuveni 9 m (atkarībā no šuves diametra).

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ķīmiskā bāze:	Ūdens glāze
Krāsa:	Melns
Blīvums apm.:	1,9 g/cm ³
Elastība:	Nulles pildījums
Ietilpība:	Labi
Maksimālā temperatūras izturība:	1250 °C
Mitruma izturība:	Labi
pH vērtība apm.:	11
Cietvielu daudzums aptuveni:	73%
Viskozitāte:	Pīrāgs

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI

Derīguma termiņš: Vismaz 24 mēneši pēc ražošanas. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā sausā vietā no +5 °C līdz +25 °C. Ierobežots glabāšanas laiks pēc atvēršanas.



Iepakojums	Kartona kaste	Preces nr.	EAN nr.	VVS nr.	RSK nr.	NRF nr.	LVI nr.
Kasetne	12	7005749	8710439311470	251209153	4102006	1392509	32655055

Papildu informāciju par produktu, drošības datu lapas, demonstrācijas video, lietošanas instrukcijas utt. var atrast vietnē: www.unipak.dk

Tā kā mēs pastāvīgi attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības būt uzticamiem. Mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, ko ieguvuši citi, kuru metodes mums nav kontrolē. Lietotāja pienākums ir noteikt, vai jebkura šeit minētā lietošanas metode ir piemērota lietotāja mērķiem.